



Mipalux Goldlack

kvalitní krycí lak ve zlaté barvě

d5/0410

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Krycí lak na bázi alkyd. pryskyřice pro velmi kvalitní lakování dřeva, kovů a tvrzeného PVC v interiérech i exteriérech - odolný proti vlivu povětrnosti.

Vlastnosti:

- velká kryvost a plnivost, dobré krytí hran
- snadné a rychlé zpracování, velmi dobře splývá
- velká odolost proti povětrnosti i UV-záření
- trvale elastický, nárazuvzdorný
- odolný proti čisticím prostředkům, a krátkodobě též proti benzínu, naftě, kyselinám a louhům v malé koncentraci

Obsahuje: alkydové pryskyřice, aromatické a alifatické uhlovodíky, anorganické pigmenty, aditiva

Základní údaje:

Viskozita:	tixotropní	
Specif.hmotnost:	1,2 g/cm ³	DIN 51 757
Stupně lesku:	hedvábně matný	DIN 67 530

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách minimálně 3 roky.

Značení nebezpečnosti: hořlavý

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ	kategorie:	A / d
Maxim.prahová hodnota od 1.1.2007:	300 g / liter	Skut.obsah v tomto produktu: 283 g / liter

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky: Od +10°C a až do 80% relativní vlhkosti vzduchu

Způsoby aplikace: natírání a válečkování
materiál se dodává nastavený k přímému zpracování

Doba schnutí:
(23° C / 50% rel.vl.v.)
nechytá prach: po 50-70 min., lze manipulovat: po 4 - 6 hod.
lze přetírat: za 24 hod.

Nátěry dřeva: Maximální vlhkost dřeva 15%.

Exteriéry:

1. Impregnace: **Mipaxyl spezial**
2. základ.nátěr: **Mipa KH-Malervorlack** (zředění cca 10%)
nebo **Mipa Allgrund**, event.vyšpachtlovat
přípravkem **Mipa KH-Malerspachtel**
3. mezinátěr: **Mipalux Goldlack**
4. krycí nátěr: **Mipalux Goldlack**

Interiéry:

1. Základ.nátěr: **Mipa KH-Malervorlack** (zředění cca 10%)
nebo **Mipa Allgrund**, event.vyšpachtlovat
přípravkem **Mipa KH-Malerspachtel**
2. mezinátěr: **Mipalux Goldlack**
3. krycí nátěr: **Mipalux Goldlack**

Nátěry kovů:	Železo, ocel:	
	1. Předúprava:	odmastit přípravkem Mipa Silikonentferner nebo čističem Mipa WBS Reiniger
	2. základ.nátěr:	Metallgrund Premium nebo Mipa Allgrund
	3. mezinátěr:	Metallgrund Premium nebo Mipa Allgrund
	4. krycí nátěr:	Mipalux Goldack
	Neželezné kovy (hliník, pozink.podklady):	
	1. Předúprava:	odmastit přípravkem Mipa Silikonentferner nebo čističem Mipa WBS Reiniger pozink. podklady: Mipa Zinkreiniger
	2. základ.nátěr:	Mipa Allgrund
	3. mezinátěr:	Mipalux Goldack
	4. krycí nátěr:	Mipalux Goldack
	Tvrzené PVC:	
	1. Předúprava:	odmastit přípravkem Mipa Silikonentferner nebo čističem Mipa WBS Reiniger
	2. základ.nátěr:	Mipa Allgrund
	3. krycí nátěr:	Mipalux Goldack
Spotřeba:	10 až 14 m ² / z 1 litru	
Zvláštní pokyny		
Schnutí je možno urychlit přidáním 15-20% přípravku Mipa Härteverdünnung (přídavek jako ředidlo), doba zpracovatelnosti je pak cca 16 hod.		
Bezpečnostní pokyny		
Přípravek používat jen v dobře větraných prostorech. Při práci nekouřit, nepít a nejíst. Nedopustit, aby se dostal do rukou dětem.		
Čistění náradí		
Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách nitroředidlem.		
Odstraňování odpadu		
Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.		
Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.		
Distribuce:	Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00 tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9	

