



Disbopox 442

nátěr do garáží (GaragenSiegel)

- Dvojsložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, zesílený příměsí teflonu, na podlahové plochy v garážích, skladových a sklepních prostorech.
- Značně odpuzuje nečistoty, snadno se čistí, odolný proti oděru.
- Odolný proti opotřebení pojezdem pneumatik - nedochází k migraci změkčovadla.
- Odolný proti benzínu, motorovému oleji, rozpuštěným solím.
- Ekologický, protože je ředitelný vodou.

Popis výrobku

Účel použití

- na minerální podlahové plochy a na plochy z tvrdého asfaltu do vnitřních prostorů s mírným až středním zatížením v soukromém sektoru i v oblasti průmyslu a řemeslných dílen
- podlahové plochy v garážích, v místnostech na ukládání jízdních kol, v umývárkách a sociálních místnostech

Vlastnosti materiálu

- značně odpuzuje nečistoty
- snadné čištění („easy to clean“)
- difuzní pro vodní páry
- odolný proti oděru
- dostatečně odolný proti chemikáliím
- odolný proti migraci změkčovadla

Materiálová báze

dvojsložková epoxidová pryskyřice, ředitelná vodou, bez obsahu aromátů, bez obsahu rozpouštědla

Velikost nádoby

standard

10 kg plastová kombinovaná nádoba

5 kg plastová kombinovaná nádoba

ColorExpress

10 kg plastová kombinovaná nádoba

5 kg plastová kombinovaná nádoba

Barevné odstíny

Nádoba 10 kg: křemenná šed', betonová šed', středně šedá.

Nádoba 5 kg: křemenná šed', betonová šed'. Zvláštní barevné odstíny na požádání.

ColorExpress

Na zařízeních ColorExpress lze na místě tónovat více než 25 000 barevných odstínů. Lze natónovat i exkluzivní barevné provedení v 32 odstínech barevné kolekce Disbon.

Podle požadovaného barevného odstínu namíchejte v zařízení ColorExpress bázi 1, bázi 2 nebo bázi 3. V důsledku povětrnostních vlivů a ultrafialového záření může docházet ke změnám barevného odstínu a k projevům křídování. Organická barviva (např. káva, červené víno nebo listy) i různé chemikálie (např. dezinfekční prostředky, kyseliny apod.) mohou způsobovat změny barevného odstínu. Klouzání a podobné namáhání může

způsobit poškrábání povrchu. Funkčnost tím nebude ovlivněna.

Lesk

standardní barevné odstíny: lesklý
barevné odstíny ColorExpress: hedvábně lesklý

Skladování

V chladném, suchém a nemrazivém prostředí. Originální uzavřené nádoby jsou stabilní při skladování minimálně 2 roky. Za nižších teplot skladujte látku před zpracováním při teplotě cca 20 °C.

Technická data

hustota

cca 1,4 g/cm³

tloušťka suché vrstvy

cca 35 μm/100 g/m²

koeficient difuzního odporu
μ H₂O

cca 20 000

otěr podle Tabera

66 mg/30 cm²

CS 10 / 1000 U / 1000 g

Zpracování

Vhodné podklady

Veškeré minerální podklady (mimo jiné beton, cementové, anhydritové a magnezitové potěry) a potěry z tvrdého asfaltu ve

vnitřních prostorech. Podklad musí být nosný, tvarově stabilní, pevný a zbavený volných částic, prachu, olejů, tuků, oděru z gumových součástí a jiných látek s odpuzujícími účinky. Pevnost povrchu podkladu v tahu musí být $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$. Podkladové materiály musí dosahovat vyrovnanou vlhkost:

beton a cementový potěr max. 5 % hmotn.

anhydritový potěr

max. 1,0 % hmotn.

magnezitový potěr

2 - 4 % hmotn.

xylolitový potěr

4 - 8 % hmotn.

Potěry z tvrdého asfaltu musí vyhovovat tvrdosti třídy GE 10 nebo 15 a nesmí se deformovat za daných teplotních podmínek a za daného mechanického zatížení.

Úprava podkladu

Podklad upravte vhodnými opatřeními jako např. otryskáním ocelovými kuličkami nebo ofrézováním tak, aby splňoval uvedené požadavky. Nenosný a silně znečištěný povrch, který je znečištěný např. oleji, tuky, oděrem z gumových součástí atd., nebo cementový povrch, který má sklovitá místa nebo místa, uvolňující prach, se musí intenzivně mechanicky upravit. U malých ploch to lze provést mechanicky otlučením, obroušením nebo jehličkovou pistolí. Velké plochy upravte otryskáním ocelovými kuličkami nebo jinou rovnocennou metodou. Toto platí zvláště pro stopy po stání a po jízdě vozidel na již používaných garážových podlahách. Skvrny od oleje upravte běžným obchodním odstraňovačem oleje.

U potěru z tvrdého asfaltu musí být přidávané

kamenivo po úpravě viditelné minimálně ze 75 %. Jednosložkové staré nátěry a nedržící dvousložkové nátěry odstraňte.

Sklovité podklady a pevné dvousložkové nátěry očistěte, obruste, případně otryskejte do matného povrchu nebo natřete základním nátěrem přípravkem Disbon 481 EP-Uniprimer.

Vydrolená a vadná místa v podkladu vyplňte maltami Disbocret PCC nebo Disboxid EP tak, aby se vyrovnal povrch.

Příprava

Do základní hmoty přidejte tužidlo. Intenzivně promíchejte míchadlem o pomalém chodu (max. 400 ot./min.), až vznikne jednolitý a rovnoměrný barevný odstín. Přelijte do další nádoby a ještě jednou důkladně promíchejte.

Materiál na pomocný a krycí nátěr se nesmí ředit.

Poměr mísení

standardní / zvláštní barevné odstíny:

základní hmota : tužidlo = 84 : 16 v hmotnostních dílech

barevné odstíny Color Express:

základní hmota : tužidlo = 3 : 2 v hmotnostních dílech

Doba zpracovatelnosti

Při 20°C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu cca 90 minut. Vyšší teplota zkracuje dobu zpracování, nižší teplota ji prodlužuje.

Upozornění: Konec doby zpracovatelnosti lze poznat u standardních barevných odstínů.

U barevných odstínů Color Express nelze konec doby zpracovatelnosti opticky poznat. Překročení této doby způsobuje změny lesku a barevného odstínu i

nižší pevnost a ztrátu přilnavosti k podkladu.

Zabraňte nanášení příliš velké tloušťky vrstvy při jednotlivých pracovních postupech (spotřeba navíc). Během fáze vysychání a vytvrzování zabezpečte dostatečné větrání a odvětrání.

Postup nanášení

Materiál se může nanášet natíráním, válečkem nebo stříkáním.

Nanášení vrstev

Základní nátěr:

Minerální podklady opatřete impregnačním základním nátěrem Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Nové slabě nasáklivé minerální podklady a potěry z tvrdého asfaltu se mohou opatřit základním nátěrem přípravkem Disbopox 442 GaragenSiegel, ředěným 5 - 10 % vody. Základní nátěr všeobecně intenzivně rozetřete štětcem na uzavírací nátěry.

Nátěr:

Pomocný a finální nátěr nanášejte neředěný.

Úprava povrchu:

Do čerstvého nátěru nasypejte vločky Disboxid 948 ColorChips a po vyschnutí opatřete uzavíracím nátěrem PU-Aquasiegel 458 (hladký povrch) nebo s příměsí 3 % hmotnostních přípravku Disbon 947 Slidestop (protiskluzový povrch).

Spotřeba

základní nátěr

cca 200 g/m²

nátěr

cca 230 - 250 g/m² na každý nátěr

povrchové úpravy

posyp vločkami

Disboxid 948 ColorChips cca 30 g/m²

uzavírací nátěr hladký
PU-Aquasiegel 458 cca 130 g/m²
uzavírací nátěr protiskluzový
PU-Aquasiegel 458 cca 130 g/m²
Disbon 947 Slidestop cca 4 g/m²

Přesné hodnoty spotřeby je třeba stanovit na zkušební ploše v objektu.

Doba čekání

Doba čekání mezi pracovními postupy by měla činit při 20°C minimálně 16 a maximálně 48 hodin. Bude-li doba čekání delší, musí se povrch předchozího nátěru zbrousit. Uvedená doba se při vyšší teplotě zkracuje a při nižší teplotě prodlužuje.

Teplota při zpracování

Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimálně 10°C, maximálně 30°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %. Teplota podkladu by se měla pohybovat vždy minimálně 3°C nad teplotou rosného bodu.

Doba vysychání

Při 20°C a 60 % relativní vlhkosti lze nátěr zatěžovat chůzí cca za 24 hodin, cca za 3 dny je možné ho zatěžovat mechanicky a cca za 7 dnů bude plně vytvrzený. Za nižších teplot se tyto doby příslušně prodlužují. Během procesu vytvrzování (cca 24 hod. při 20°C) chraňte nanesený materiál proti vlhkosti, protože jinak by mohlo dojít k poškození povrchu a ke snížení přilnavosti.

Čistění pracovního nářadí

Okamžitě po použití a při delším přerušení práce vodou nebo teplou mýdlovou vodou.

Instrukce

Bezpečnostní instrukce a doporučení (platnost v době vydání)

Výrobek je určen jen k průmyslovému zpracování.

Základní hmota: Dráždivý, nebezpečný pro životní prostředí

Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Tužidlo: Dráždivý.

Nebezpečí vážného poškození očí Uchovávejte mimo dosah dětí . Nevdechujte aerosoly . Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Obsahuje epoxidové sloučeniny. Dodržujte pokyny výrobce (na bezpečnostním listu).

Likvidace:

Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdňené nádoby.

Zbytky materiálu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (kod 08 01 11).

Znečištěné obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kod 15 01 10).

Kódy Gis

Standardní barevné odstíny RE 1

Barevné odstíny ColorExpress

RE 0

Podrobnější údaje:

Vizte bezpečnostní listy.

Technické poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko:

tel. 387 203 402

fax 387 203 422

e-mail:

caparolcb@caparol.cz

**Tabulka odolnosti proti chemikáliím
podle normy DIN 53 168 při 20 °C**

| | 7 dnů |
|---|-------|
| kyselina octová 5 % | + (V) |
| kyselina sírová 20 % | + (V) |
| kyselina dusičná 10 % | + (V) |
| kyselina chlorovodíková 10 % | + (V) |
| amoniak 25 % (vodný roztok) | + |
| xylén | + |
| zkušební kapalina č. 5* | + |
| rozmrazovací prostředek | + |
| benzín DIN 51 600 | + |
| zkušební kapalina č. 4* | + |
| Skydrol (hydraulická kapalina) | + |
| olej Shell Diala (chladicí kapalina do transformátorů) | + |

Vysvětlivky značek:

+ = odolný, (V) = zbarvení

* Vyhovuje stavebním a zkušebním zásadám pro ochranu vody institutu DIBt.

Technická informace - vydání: srpen 2008

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.