

Informace o přípravku**Popis přípravku**

Účel použití přípravku:	Bezbarvý krycí lak na bázi polyuretan-akrylátové disperze -na parkety, podlahy i nábytek v interiérech -na všechny běžné druhy dřeva a nenatřené podlahy.
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">▪ vodu odpuzující▪ velká odolnost proti oděru i ošlapání▪ výborně drží▪ snadno se zpracuje, rychle schne▪ na světle stálý, nežloutne
Obsahuje:	polyuretan-akrylátovou disperzi, vodu, glykoly, aditiva, konzervační prostředky
Barva:	bezbarvý
Základní údaje:	Stupeň lesku: hedvábně lesklý, hedvábně matný DIN 67 530 Specif.hmotnost: 1,03 g/cm ³ DIN 51 757 Viskozita: 45 sec. 4mm DIN 53 211
Skladování:	V pevně uzavřených originálních nádobách, v chladu, suchu, ale ne v mrazu 2 roky.

Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	A / i
Maxim.prahová hodnota:	140 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu: 108 g / litr

Pokyny pro zpracování

Vhodné podklady:	Suché neošetřené dřevo, jakož i staré dřevo vyžadující renovaci po předchozím ošetření.
Vlastnosti a předúprava	Podklad musí být čistý, suchý, únosný, a zbavený mastnoty, vosku a prachu. Staré nátěry musejí dobře držet a je třeba je zdrsnit. Přílnavost event. zkontrolovat zkušebním nátěrem.
Ředění:	Na silně nasákavých podkladech první nátěr zředit cca 5% vody, další nátěry neředit.
Vydatnost:	dle podkladu a způsobu nanášení: 7 - 9 m ² / litr a na 1 prac.chod
Zpracování:	Nanášet štětcem nebo válečkem (zn.Royal, Glattfilit), 2-3 vrstvy dle podkladu, mezi nátěry 20 min.doba na odvětrání
Pracovní podmínky při zpracování:	Nepracovat při teplotě ovzduší i podkladu nad +35°C či pod +10°C a maximálně do 75% relativní vlhkosti vzduchu.
Doba schnutí:	při 20°C nechytá prach po 45-60 min. nelepí po cca 2 hod. plně mechanicky zatěžovat po 8-12 dnech.

Zvláštní upozornění:

Nízké teploty, vysoká relat.vlhkost vzduchu a málo nasákavá dřeva tyto doby prodlužují. Rychlému proschnutí je nutno napomoci dobrým větráním.

Materiál před zpracováním dobře promíchat - používat jen v interiérech !
Vyskytující se kovové části ošetřit protikorozním přípravkem a vykrýt.

Bezpečnostní pokyny

Přípravek **Mipa WBS Parkettsiegel** reaguje mírně alkalicky. Oči a citlivou pokožku chránit před postříkáním. Kapky barvy ihned smýt dostatkem čisté vody. Dodržovat běžná hygienická pravidla. Nedopustit, aby se dostal do rukou dětem, i když jde o vodu ředitelný přípravek, nedopustit únik do kanalizace, spodní vody a do země. Během zpracování i poté zajistit dobré větrání. Mlžinu nevdychovat.

Čistění nářadí

Okamžitě po použití i v delších pracovních přestávkách vodou.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9**