

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku:	Bezbarvý krycí lak na parkety, podlahy i nábytek - pro interiéry i exteriéry - na tvrdé i měkké dřevo - vhodný též jako lodní lak.
Vlastnosti:	výborně přilne, dobře se brousí, je odolný proti škrábancům, má dobré mechanické vlastnosti, je na světle stálý a odolný proti vodě i alkoholu
Báze pojiva:	uretanalkyd
Barvy / lesk:	bezbarvá - lesklá bezbarvá - hedvábně matná
Skladování:	V pevně uzavřených originálních nádobách 3 roky.

Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	A / e
Maxim.prahová hodnota:	400 g / liter	Skut.obsah v tomto produktu: 400 g / liter

Pokyny pro zpracování

Vnější podmínky:	Od +10°C a až do 80% relativní vlhkosti vzduchu
Způsoby aplikace:	dodáván již hotově nastaven k natírání nebo válečkování
Vlastnosti podkladu:	dřevo suché (vlhkost 8-12%), čisté, obroušené (brusný papír 240) a zbavené prachu
Složení nátěru:	Interiéry: Mipadur Holzsigel Exteriéry: 1x Mipaxyl spezial impregnace 1x Mipadur Holzsigel základní nátěr 1 - 2x Mipadur Holzsigel vrchní nátěr
Doba schnutí: (20° C)	nechytá prach: po 30 min. lze přetírat: za 6 - 8 hod. lze brousit: za 24 hod. U dřeva s vysokým obsahem příměsí (kupř. dub) se může doba schnutí prodloužit.
Vydatnost:	dle nasákavosti podkladu cca 13 m ² / liter

Zvláštní upozornění

U dřeva s vysokým obsahem příměsí může dojít ze zbarvení a prodloužení doby schnutí. Doporučuje se provést zkušební nátěr.

Bezpečnostní pokyny

Přípravek používat jen v dobře větraných prostorech. Při práci nekouřit, nepít a nejíst. Nedopustit, aby se dostal do rukou dětem.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.



Mipadur Holzsiegel

d1/0710

1 / 2

Čistění náradí

Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách ředitly **Mipa Verdünnung UN** nebo **UN 21**.

Odstraňování odpadu

Nádoby od přípravku musejí být čisté, suché a zbavené všech cizích příměsí i zbytků přípravku. Kovové nádoby od přípravku odstraňovat v rámci železného šrotu, z plastických věder odstranit kovové držáky. Na prázdných nádobách musí být etiketa prokazující poslední náplň materiálu.

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce: Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9**